



NO.1119060133

检 测 报 告

Test Report

样品名称： 不可充电锂锰扣式电池 CR2032 3V 240mAh

Name of Sample: Lithium Manganese Dioxide Button Cell CR2032 3V
240mAh

委托单位： 肇庆新利达电池实业有限公司

Consignor: ZhaoqingNewLeader Battery Industry Co., Ltd.

上海化工院检测有限公司

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.



上海化工院检测有限公司

检测报告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119060133

1/10

样品名称 Name of Sample	中文 Chinese	不可充电锂锰扣式电池 CR2032 3V 240mAh		
	英文 English	Lithium Manganese Dioxide Button Cell CR2032 3V 240mAh		
样品编号 Sample No.	1119060133			
委托单位 Consignor	肇庆新利达电池实业有限公司 ZhaoqingNewLeader Battery Industry Co., Ltd.			
生产单位 Manufacturer	肇庆新利达电池实业有限公司 ZhaoqingNewLeader Battery Industry Co., Ltd.			
检测方法 Test method	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 6 Amend. 1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 6 Amend. 1 Section 38.3			
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 6 Amend. 1 38.3 UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 6 Amend. 1 Section 38.3			
样品外观 Appearance	银色钮扣状金属外壳 Silvery Button metal shell			
样品接受日期 Accepted Date	2019-06-11	检测起迄日期 Test Date	2019-06-12 ~ 2019-07-10	
检测项目 Test Items	高度模拟; 热测试; 振动; 冲击; 外短路; 挤压; 强制放电 Altitude simulation, Thermal test, Vibration, Shock, External short circuit, Crush, Forced discharge			
检测结论 Conclusion	经检验, 该样品符合联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》 ST/SG/AC. 10/11/Rev. 6 Amend. 1 38.3标准要求。 The sample has passed the test items of UNITED NATIONS "Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS" Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC. 10/11/Rev. 6 Amend. 1 38.3 生效日期(Date): 2019-08-12			
备注 Comment	锂含量0.067g。Lithium content:0.067g. 不可充电锂电池芯Primary Lithium Cell./			
委托单位地址 Consignor Address	/		邮政编码 Post Code	518001

批准
Approver:
职务
Title:

审核
Checker:
副总工程师(Vice chief engineer)

编制
Compiler:



上海化工院检测有限公司

检 测 报 告

Shanghai Research Institute of Chemical Industry
Testing Co., Ltd. Test Report

NO. 1119060133

2/10

序号 No.	检测项目名称 Name of Test Items	标准要求或标准条款号 Standard requirement or The Clause Number of Standard	检测结果 Test Result	本项结论 Conclusion	备注 Remark
1	高度模拟 Altitude simulation	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.1 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.1	见附表 1 See Appendix 1	合格 Passed	/
2	热测试 Thermal test	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.2 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.2	见附表 2 See Appendix 2	合格 Passed	/
3	振动 Vibration	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.3 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.3	见附表 3 See Appendix 3	合格 Passed	/
4	冲击 Shock	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.4 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.4	见附表 4 See Appendix 4	合格 Passed	/
5	外短路 External short circuit	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.5 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.5	见附表 5 See Appendix 5	合格 Passed	/
6	挤压 Crush	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.6 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.6	见附表 6 See Appendix 6	合格 Passed	/
7	强制放电 Forced discharge	联合国《关于危险货物运输的建议书 试验和标准手册》ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 38.3 试验T.8 UN Manual of Tests and Criteria ST/SG/AC.10/11/Rev.6 Amend.1 Section 38.3 Test T.8	见附表 7 See Appendix 7	合格 Passed	/
8	以下空白	This space intentionally left blank			
检测环境条件 Test Environment Condition		环境温度:20℃-25℃;环境湿度:/% Ambient temperature:20℃-25℃;Ambient humidity:/%			
分包检验情况 Subcontracted Test Condition		检测项目 Test Item	/		
		分包实验室 Subcontracted Laboratory	名称 Name	/	邮编 Post Code
			地址 Address	/	电话 Tel

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
No Disassembly, No Rupture & No Fire.

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage, No Venting,
No Disassembly, No Rupture & No Fire.

5/10

序号 No.	3	检测项目名称 Name of Test Items		振动 Vibration				
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	3.0974	3.31	3.0972	3.31	0.01	100.00	O
002	未放电 Undischarged	3.0660	3.33	3.0660	3.33	0.00	100.00	O
003	未放电 Undischarged	3.0491	3.29	3.0493	3.29	0.00	100.00	O
004	未放电 Undischarged	3.0986	3.30	3.0986	3.31	0.00	100.00	O
005	未放电 Undischarged	3.0685	3.31	3.0690	3.31	0.00	100.00	O
006	未放电 Undischarged	3.0695	3.32	3.0696	3.32	0.00	100.00	O
007	未放电 Undischarged	3.0544	3.32	3.0543	3.32	0.00	100.00	O
008	未放电 Undischarged	3.0962	3.30	3.0962	3.31	0.00	100.00	O
009	未放电 Undischarged	3.0908	3.31	3.0907	3.32	0.00	100.00	O
010	未放电 Undischarged	3.0708	3.32	3.0706	3.32	0.01	100.00	O
011	完全放电 Fully discharged	3.0763	/	3.0769	/	0.00	/	O
012	完全放电 Fully discharged	3.0815	/	3.0816	/	0.00	/	O
013	完全放电 Fully discharged	3.0485	/	3.0487	/	0.00	/	O
014	完全放电 Fully discharged	3.0711	/	3.0709	/	0.01	/	O
015	完全放电 Fully discharged	3.0296	/	3.0300	/	0.00	/	O
016	完全放电 Fully discharged	3.0818	/	3.0817	/	0.00	/	O
017	完全放电 Fully discharged	3.0575	/	3.0572	/	0.01	/	O
018	完全放电 Fully discharged	3.0713	/	3.0708	/	0.02	/	O
019	完全放电 Fully discharged	3.0883	/	3.0878	/	0.02	/	O
020	完全放电 Fully discharged	3.0888	/	3.0890	/	0.00	/	O

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
No Disassembly,No Rupture & No Fire.

序号 No.	4	检测项目名称 Name of Test Items	冲击 Shock					
样品 编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	试验前 Before		试验后 After		质量损失 Mass Loss /%	剩余电压 Residual OCV /%	其他 现象 Other Event
		质量 Mass /g	开路电压 OCV /V	质量 Mass /g	开路电压 OCV /V			
001	未放电 Undischarged	3.0972	3.31	3.0971	3.32	0.00	100.00	O
002	未放电 Undischarged	3.0660	3.33	3.0654	3.33	0.02	100.00	O
003	未放电 Undischarged	3.0493	3.29	3.0486	3.29	0.02	100.00	O
004	未放电 Undischarged	3.0986	3.31	3.0982	3.31	0.01	100.00	O
005	未放电 Undischarged	3.0690	3.31	3.0686	3.31	0.01	100.00	O
006	未放电 Undischarged	3.0696	3.32	3.0697	3.29	0.00	99.10	O
007	未放电 Undischarged	3.0543	3.32	3.0547	3.10	0.00	93.37	O
008	未放电 Undischarged	3.0962	3.31	3.0959	3.29	0.01	99.40	O
009	未放电 Undischarged	3.0907	3.32	3.0903	3.31	0.01	99.70	O
010	未放电 Undischarged	3.0706	3.32	3.0704	3.32	0.01	100.00	O
011	完全放电 Fully discharged	3.0769	/	3.0761	/	0.03	/	O
012	完全放电 Fully discharged	3.0816	/	3.0813	/	0.01	/	O
013	完全放电 Fully discharged	3.0487	/	3.0482	/	0.02	/	O
014	完全放电 Fully discharged	3.0709	/	3.0709	/	0.00	/	O
015	完全放电 Fully discharged	3.0300	/	3.0293	/	0.02	/	O
016	完全放电 Fully discharged	3.0817	/	3.0808	/	0.03	/	O
017	完全放电 Fully discharged	3.0572	/	3.0563	/	0.03	/	O
018	完全放电 Fully discharged	3.0708	/	3.0700	/	0.03	/	O
019	完全放电 Fully discharged	3.0878	/	3.0879	/	0.00	/	O
020	完全放电 Fully discharged	3.0890	/	3.0883	/	0.02	/	O

备注: L-泄漏 V-漏气 D-解体 R-破裂 F-起火 O-无泄漏、无漏气、无解体、无破裂、无起火。
Note: L-Leakage V-Venting D-Disassembly R-Rupture F-Fire O-No Leakage,No Venting,
No Disassembly,No Rupture & No Fire.

上海化工院检测有限公司
检测报告-附表 5

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 5 NO. 1119060133

7/10

序号 No.	5	检测项目名称 Name of Test Items	外短路 External short circuit
样品编号 Sample No.	样品状态 Sample Status	样品表面最高温度 Max. External Temperature /°C	其他现象 Other Event
001	未放电 Undischarged	65.4	O
002	未放电 Undischarged	65.9	O
003	未放电 Undischarged	67.6	O
004	未放电 Undischarged	67.9	O
005	未放电 Undischarged	67.6	O
006	未放电 Undischarged	66.8	O
007	未放电 Undischarged	66.0	O
008	未放电 Undischarged	65.2	O
009	未放电 Undischarged	64.0	O
010	未放电 Undischarged	66.1	O
011	完全放电 Fully discharged	57.9	O
012	完全放电 Fully discharged	60.1	O
013	完全放电 Fully discharged	58.5	O
014	完全放电 Fully discharged	58.5	O
015	完全放电 Fully discharged	58.9	O
016	完全放电 Fully discharged	60.1	O
017	完全放电 Fully discharged	59.7	O
018	完全放电 Fully discharged	61.9	O
019	完全放电 Fully discharged	62.3	O
020	完全放电 Fully discharged	61.8	O

备注: D-解体 R-破裂 F-起火 O-无解体、无起火、无破裂。

Note: D-Disassembly R-Ruptur F-Fire O-No Disassembly, No Fire & No Rupture.

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix 6

8/10


备注: D-解体 F-起火 O-无解体、无起火。
Note: D-Disassembly F-Fire O-No Disassembly & No Fire.

[illegible]

上海化工院检测有限公司
检测报告-附图

SRICI Testing Co., Ltd. Test Report—Appendix NO. 1119060133

10/10



报告结束