

Produktinformation

1150 µm Dobbeltklæbende PE-skumtape

tesa® 4952 er en dobbeltklæbende PE-skumtape, som består af et meget føjeligt bæremateriale med lukket-celle PE-skum og akrylklæber. Skumtapen har en meget alsidig klæber, som sikrer høj øjeblikkelig vedhæftning på mange typer af underlag og høj øjeblikkelig sammenføjningsstyrke ved selv lavt sammenføjningstryk. tesa® 4952 sikrer fremragende bestandighed over for vand, UV og aldring, hvilket gør den fuldt ud egnet til udendørs brug. Den dobbeltklæbende skumtape er i stand til at kompensere for forskellige termiske udvidelser ved uens materialer. tesa® 4952 sikrer meget god absorbering af kuldechok. tesa® 4952 er ideel at anvende til konstruktive monteringsløsninger og er blevet eksternt certificeret til montering af spejle.

tesa® 4952 er blevet testet og godkendt af LGA institut for montering af spejle. Rapportnummer IWQ FSG 329 1189. Tapen har øjeblikkelig vedhæftningsevne: skumspaltning på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC. Og en vedhæftningsevne efter 14 dage: skumspaltning på stål, aluminium, ABS, PC, PS, PET, PVC.

Hovedanvendelse

- tesa® 4952 anvendes til konstruktive monteringsløsninger
- Skumtapen anvendes til montering af spejle
- Den dobbeltklæbende tape anvendes til montering af bilspejle, sidespejle og bakspejle
- tesa® 4952 anvendes til montering af funktionelle paneler & profiler
- tesa® 4952 anvendes til montering af dekorative paneler

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Tekniske data

• Bæremateriale	PE-skum	• Brudstyrke	10 N/cm
• Farve	Hvid	• Linertype	Glassine
• Total tykkelse	1150 µm	• Linerfarve	Brun
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Linertykkelse	70 µm
• Brudforlængelse	200 %	• Vægt (Liner)	80 g/m ²

Klæbeevne på

• Stål (Umiddelbart)	6.5 N/cm	• Stål (Efter 14 dage)	8.0 N/cm
• ABS (Umiddelbart)	5.0 N/cm	• ABS (Efter 14 dage)	8.0 N/cm
• Aluminium (Umiddelbart)	5.0 N/cm	• Aluminium (Efter 14 dage)	8.0 N/cm
• PC (Umiddelbart)	5.0 N/cm	• PC (Efter 14 dage)	8.0 N/cm
• PE (Umiddelbart)	2.7 N/cm	• PE (Efter 14 dage)	2.8 N/cm
• PET (Umiddelbart)	5.0 N/cm	• PET (Efter 14 dage)	7.0 N/cm
• PP (Umiddelbart)	2.8 N/cm	• PP (Efter 14 dage)	5.5 N/cm
• PS (Umiddelbart)	5.0 N/cm	• PS (Efter 14 dage)	7.5 N/cm
• PVC (Umiddelbart)	5.0 N/cm	• PVC (Efter 14 dage)	8.0 N/cm

Egenskaber

• Temperaturbestandighed (Korttids-)	80 °C	• Kemikaliebestandig	● ● ●
• Temperaturbestandighed (Langtids-)	80 °C	• Bestandig over for blødgørere	● ●
• Gribeevne	● ● ●	• Statisk skridstyrke ved 23°C	● ● ●
• Aldersbestandighed (UV)	● ● ●	• Statisk skridstyrke ved 40°C	● ● ●
• Fugtbestandighed	● ● ● ●		

Sammenligning inden for tilsvarende produktgruppe: ● ● ● ● meget god ● ● ● god ● ● middelgod ● ringe

Yderligere information

tesa® 4952 er testet og godkendt af LGA Institutet til montering af spejle. Report number IWQ FSG 329 1189.

Disclaimer

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

